

# Front Trälasyr

Front Trälasyr är en hållbar lasyr som framhäver träets naturliga ådring och struktur. Lasyren håller kulören fin och fräsch länge samtidigt som den motverkar sprickbildning och nedbrytning av träet. Front Trälasyr kan användas både för ny- och omlasering av träfasad.



## TEKNISK INFORMATION

Glans	Halvmatt
Bindemedel	Alkydmodifierad akrylat
Verktyg	pensel
Målningstemperatur	Lägst +7°C yttemperatur
Materialåtgång	4-10 m <sup>2</sup> /l
Torktider	Klibbfri efter 3 h. Övermålningsbar efter 8 h.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penselvätt
VOC	Gränsvärde (A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### Förberedelser av ytor

Tvätta smutsiga ytor med Beckers Utomhustvätt. Behandla mögel och algpåväxt med Beckers Alg & Mögelmedel. Borsta, skrapa och slipa bort löst sittande lasyr. Grånat & poröst trä slipas ner till rent trä. Vassa hörn och kanter slipas av. Hyvlade ytor samt bilade stockar ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning. Borsta bort löst damm. Om hela fasaden skrapats ner till trärent stryks denna med Primex Grundolja.

För nytt trä stryks hela fasaden/brädan och ändträ med Primex Grundolja. Låt torka minst 30 minuter, torka bort överflödigt olja. Vänta inte längre än 1 dygn innan lasering.

### Applicering

Stryk Front Trälasyr i önskad kulör 2 gånger, även på ändträ. Stryk bräda för bräda nerifrån och upp eller från sida till sida vid liggande panel. Undvik uppehåll i målningen på sammanhängande ytor så att inte kulörstarkare skarvar (överlapp) uppstår. Tänk på att kulören blir mörkare/starkare för varje strykning.

På tidigare laserade ytor i bra skick räcker det i regel med en strykning Front Trälasyr.

Åtgång: 4-7 m<sup>2</sup>/liter på sågat trä och 7-10 m<sup>2</sup>/liter på hyvlat trä per behandling beroende på underlagets sugning

### Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Beckers Utomhustvätt, späd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka. Vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Utomhustvätt. Tvätta därför mindre partier åt gången.

Ytor utsatta för mögel ska, efter rengöring med Beckers Utomhustvätt, torka ordentligt. Applicera sedan Beckers Alg & Mögelmedel, späd enligt rekommendation för avsett ändamål. Låt ytan torka.

Observera att Beckers Utomhustvätt kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden.

Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden.

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, dvs ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt. Notera att Beckers Alg & Mögelmedel inte ska sköljas bort.

För mer information, kontakta din närmaste Beckers-återförsäljare.

## Viktigt

Rör om lasyren väl före användning.

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Detta gäller även nytt tryckimpregnerat trä, som därför bör torka minst en säsong före målning. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande.

Använd inte enbart färglös lasyr på nytt trä eftersom det inte ger tillräckligt skydd mot solens UV-strålar.

För mer information, läs våra arbetråd, broschyrer och hemsida.

## Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.