



weber firemortar

- Tål upp till +1200 C
- Det eldfasta bruket binder keramiskt vid + 700 C
- även användbart/lämpligt för bakugnar

Om produkten

keramiskt och keramiskt bindande murbruk avsett för eldstäder där vedeldning förekommer, endast avsett för murning av eldfast tegel.

Användningsområde

Murbruk avsett för murning med eldfast tegel i eldstäder inomhus. ej avsett för att laga större hål i eldstäder och ej för putsning i öppna spisar

Typ av underlag

- Tegel

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Eldfast murbruk avsett för murning av eldfast tegel i öppna spisar, ej för utomhusbruk.

Blandning

1 påse Firemortar (5 kg) blandas med 0,8-0-9 L rent vatten. blanda med en visp eller väldigt ordentligt med en slev. det är mycket viktigt att produkten blandas med och i rena verktyg och hinkar eftersom cement och kalk kan påverka den färdiga produkten negativt. Börja med att blanda produkten med lite mindre vatten än vad det står på påsen, låt massan sedan stå och jäsa i minst 30 minuter för att sedan späda och vispa produkten till en arbetsbar konstistens med resten av vattnet.

Användning

det färdigblandade bruket måste hålla en temperatur på minst +10 C och den eldfasta teglen måste hålla en temp på minst + 5 C. Eldstäder som kan elda 5-10 kg ved åt gången måste muras i förband med minst 1/3 förskjutning av stenen.

Produktspecifikation

Materialåtgång	24-26 L (5 kg) färdigblandad massa räcker till ca 20 eldfasta tegel.
Bindemedel	vattenglas
Sammanslagning	kvartssand 0-0,5 mm
Brandklass	A1
Lagring	Ca 24 månader efter produktionsdatum i öppnad förpackning, torrt och varmt.
Förpackning	5 kg påse

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200815294	weber firemortar, 5 kg säck

Fogar utförs med 1-2 mm tjocklek. innan man börjar använda eldstaden så måste murningen ha stått i 2-3 veckor. efter detta så ska man elda med en liten eld dom kommande 3-5 dagarna men bara 1-2 tim/ eldningstillfälle. efter varje eldningstillfälle så lämnas dörrarna öppna i eldstaden.

Skötselavvisning

Mindre skador i fogar och tegel kan lagas med Firemortar.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.