


# weber easy repair



- Betonglagningbruk klass R1
- Lämplig för både filtning och spackling
- Tunnputsning 1-6 mm

## OM PRODUKTEN

Easy repair är en torrbetongprodukt. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk till diverse lagningsändamål. Innehåller tillsatsmedel som gör produkterna speciellt lämpliga för lagningar. Torktid: 1 - 3 dygn beroende på tjocklek och temperatur.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För inomhus- och utomhusbruk vid lagning, filtning och spackling på underlag av betong, puts och murverk. Avsedd för lagningar, fyllning av håligheter upp till 50 mm tjocklek och tunnputsning i skikt 1- 6mm. Vid tunnputsning av större ytor rekommenderas Weber tunnputsprodukter.

## BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Ej för konstruktiv lagning

## FÖRBEHANDLING

Rengör underlaget från löst och poröst material samt färg och feta föroreningar. Torra underlag ska förvattnas innan applicering.

## BLANDNING

Lagningsbruk blandas maskinellt ca 5 minuter med t ex bormaskin/visp eller motsvarandemed ca 3,6 l vatten per

## TEKNISK SPECIFIKATION

Materialåtgång	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm
Kornstorlek	0-0,5 mm
Vattenbehov	3,6 L/20 kg (18%)
Blandningstid	Ca 5 minuter
Appliceringsstemperatur	> 5°C
Användningstid	Ca 2 tim vid 20°C/50% RF
Börjar härda	Ca 4 tim
Bindemedel	Bascement
Ballast	Natursand
Tryckhållfasthet 28 dygn	15 MPa
Exponeringsklass	X0
Frostbeständig	Ja (ej salt miljö)
Lufthalt	Ca 10%
VCT/VBT	Ca 1,0
Volymvikt för torrt material	1,64
Lagring	Torrt och frostfritt.
Hållbarhet	12 månader.

säck om 20 kg. Härvid erhålles ca 10 l användningsfärdigt bruk. Inblandning av Weber vidhäftare ökar vidhäftningen och hållfastheten samt minskar sprickbildningsrisken.

## EFTERBEHANDLING

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst eller värmestrålning. Exponerade ytor bör dushas med vatten de första dygnet för att förhindra sprickbildning.

## OBSERVERA

Vinterbehandling: Vid låga temperaturer måste vinteråtgärder i form av uppvärmning etc. vidtagas, då bindning och hårdnande avstannar vid temperaturer under + 5°C. Eftersträva ett bruk med temperatur +20°C. Vid lägre temperatur än +5°C och då risk för minusgrader under första dygnet finns, blanda in Weber Frostskydd (se produktblad för Frostskydd). När det gäller tunna skikt och små lagningar har dock Weber Frostskydd begränsad effekt.

## ÅTERVINNING

På [se.weber/retursystem](http://se.weber/retursystem) finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

#### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på in-

formation och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

#### ARTIKLAR

Art.nr.	Beskrivning	Vikt	Enhet	Enhet/pall	GTIN
5200858107	weber easy repair, 20 kg säck	20 kg	BAG	48	7391479739076