

Fint Byggspackel FB 4500

Sortiment

Beteckning	Förpackning	Avsett för
Fint Byggspackel FB 4500	15 kg säck	Lagning av golv/vägg

Materialåtgång

1,7 kg/m² och millimeter skiktjocklek.
Skiktjocklek 0–20 mm/skikt.

Produktbeskrivning

CC Höganäs Fint Byggspackel FB 4500 är cementbunden snabbhärdande, plastförstärkt Byggspackel. FB 4500 är vattenfast och levereras som torrbruk för blandning med vatten.

Verktyg rengöres med vatten.

Tekniska data

Tryckhållfasthet	25 MPa (ca 250 kp/cm ²)
Böjdraghållfasthet	6 MPa (ca 60 kp/cm ²)
Draghållfasthet	3 MPa (ca 30 kp/cm ²)
Lägst användningstemperatur	+10°C
Användningstid	Ca 15 min. efter tillredning

Användningsområden

För ut- och invändig reparation och uppspackling av ojämnheter av golv, avslagna trappnosar etc i torra och våta utrymmen. Underlaget kan bestå av betong eller lättbetong.

Underlag, förarbeten

Underlaget skall var torrt och rent, fast och dammfritt samt fritt från fett, formolja och liknande. Underlaget förbehandlas alltid med CC Höganäs Primer FB 5 vilken spädes med vatten 1:3–5.

Tillredning

FB 4500 levereras som torrbruk och skall blandas med vatten enligt anvisningar på förpackningen.

Applicering

Välj lämpligt verktyg för appliceringen beroende på användningsområde. Den blandade massan kan bearbetas ca 20 minuter efter blandning. Den härdade massan blir mycket hård, varför en jämn yta på lagningen bör eftersträvas.

Beroende på temperatur kan ytan beträdas 40–60 minuter efter applicering. Efter 1–3 timmar kan t.ex keramiska plattor monteras mot spacklingen/lagningen.

OBS! Fuktspärr och tätskikt kan appliceras efter 4–8 timmar.

Lagring och transport

Skall lagras och transporteras i torrt utrymme och i sluten förpackning. Försatt med järnsulfat som reducerar sexvärt krom och är effektivt 12 månader efter angiven förpackningsdag vid lagring enligt anvisningarna. Användning därefter kan medföra ökad risk för kromallergi.

Skyddsföreskrifter

Frätande i fuktigt tillstånd. Farligt vid inandning, hudkontakt och vid förtäring, kan ge allergi (kromeksem). Innehåller kvarts. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik dammande arbetsoperationer och långvarig hudkontakt. Använd skyddshandskar (plast). Om cement kommit i ögonen: Gnid inte, spola genast med mycket vatten (ca 15 minuter). Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid förtäring ge omedelbart dryck. Framkalla ej kräkning, kontakta läkare eller sjukhus. Följ gällande kvartskungörelse.

Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, www.cchoganas.se eller genom direkt hänvändelse till oss.

Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, www.cchoganas.se