

Ceramic Tile Kakelfärg

Beckers Ceramic Tile är en halvmatt vattenburen färg för kakelbelagda väggar i torra utrymmen t.ex. kök och gästtoalett. Tack vare färgens utmärkta vidhäftning behövs ingen grundfärg. Brytbar i Beckers kulörer.



- Kan brytas i alla Beckers kulörer
- Kombinerad grund- och täckfärg
- Lätt att applicera

TEKNISK INFORMATION

Glans	Halvmatt
Bindemedel	Styrenakrylat
Verktyg	pensel, filtroller
Målningstemperatur	Målnings-/yttemperatur: +5°C till ca +25°C.
Materialåtgång	10-12 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 2 h. Övermålningsbar efter 16 h.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt
Brytbaser	Bas A, Bas C
Burkstorlekar	Bas A: 0.9 l, 2.7 l Bas C: 0.9 l, 2.7 l
VOC	Gränsvärde (A/i): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Rengör både kakel och fogar med Beckers Inomhustvätt enligt instruktion. (Använd inte diskmedel). Ta bort gammal silikon. Skölj ytan noggrant med rent vatten och tvättsvamp. Låt ytan, inklusive fogar, torka ordentligt före applicering. Säkerställ att rester från tvätt och skurmedel försvinner.

Applicering

Ytorna ska vara helt rena och torra före målning. Använd filtroller för släta ytor eller pensel.

1. Rör om färgen väl före användning och håll sedan färg i rollertråget.
2. Använd penseln för att måla hörn, kakelfogar och ställen du inte når med en roller i ett tunt lager.
3. Applicera färgen på alla ytor med filtroller i ett tunt lager, se till att du inte applicerar för mycket färg eftersom det kan göra att färgen hänger på ytan.
4. Lämna minst 16 timmars torktid mellan strykningarna.
5. Applicera andra skiktet på samma sätt.
6. Ta bort tejpen omedelbart efter den sista strykningen.
7. Ersätt borttagen silikon mot ny.

Skötselråd

Färgen uppnår sin slutliga hårdhet och slitstyrka efter en månad under normala förhållanden, därför måste ytorna hanteras varsamt under ett par veckor. Om ytorna behöver rengöras strax efter slutbehandling, rengör dem lätt med en mjuk borste eller fuktig rengöringsduk.

Om det behövs, efter ca tidigast 1 månad från målning:

Ytorna kan rengöras med en mjuk borste, svamp eller rengöringsduk och neutral (pH 6-8) tvättlösning. Rengör mycket smutsiga ytor med svagt alkaliskt (pH 8-10) tvättmedel och t.ex. rengöringsduk eller svamp. Undvik att använda slipande rengöringsmedel, grova svampar etc. Skölj ytan noggrant.

Viktigt

Rör om innan användning.

Färgen når sin slutliga hårdhet och slitstyrka efter 28 dagar, så undvik mekanisk skada under tiden.

Undvik att måla i temperaturer under +5°C.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.