



En riktig bygghandel



Bison DiffTak

Material

Bison DiffTak består av polyester som belagts med polyuretan. Materialet är UV- och fukt-/ värme-stabiliserat. Uppbyggnaden är av den senaste tekniken: Monolithic. Det finns många fördelar med Monolithic-tekniken. Den förbättrade vattentätheten är en av fördelarna.

Produktbeskrivning

Bison DiffTak är ett P-märkt, diffusionsöppet och genomtrampningssäkert underlagstak. Underlagstaket monteras frihängande under ytskiktet, ovanpå takstolarna. Någon luftspalt mot underlaget behövs ej utan duken läggs direkt på isoleringen. Minsta tillåtna taklutning är 14°. Underlagstaket kan stå fritt exponerat i max 2 månader. Om inte yttertaket monteras omedelbart eller om ytskikt som släpper in mycket vatten används (ex lertegel, takskiffer), rekommenderas Bison Spiktejp under strörläkten. Underlagstaket fungerar även på trätak av ex råspont. Underlagstaket används tillsammans med ytskikt av ex. takpannor eller profilerad plåt. Det kan ej användas tillsammans med ytpapp.

Funktion

Bison DiffTak används för att skydda takkonstruktionen mot regn, snö och vind. Underlagstaket tillåter önskad invändig vattenånga att transporteras ut genom materialet samtidigt som det är vatten- och lufttätt från utsidan. Underlagstakets goda egenskaper vad gäller ångtransport hjälper till att skydda mot fukt- och kondensproblem.

Fördelar

Bison DiffTak har dubbla klisterkanter vilket möjliggör säkrare tätning vid överlapp. Den låga vikten (ca 215 g /m²) och den stora arealen på rullarna gör monteringen enkel och snabb. Eftersom underlagstaket är diffusionsöppet kan ventilation vid kallvind slopas. Vindsutrymmet ventileras då istället i luftspalten.

Lagring

Bison DiffTak lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt, värme eller UV-strålar. Underlagstaket bör förlagras i >5° C för optimal vidhäftning av klisterkanterna.

Vikt: 215 g/m²
Längd: 25 m & 50 m
Bredd: 1,5 m (*upp till 3 m möjlig*)
Ångtäthet: 4,7x10³ s/m (sd: 0,12 m)
Vattentäthet: W1
Vattenpelare: >4m
Temperaturbeständighet: -40° C – +90° C
Rivstyrka: L: >250 N, T: >250 N
Brottöjning: L: 55%, T: 60%
Draghållfasthet: L: 320 N/5 cm, T: 470 N/5 cm



Bison Flextejp:

Tillbehör vid genomföringar och små lagningar.

Bison Butylband:

Tillbehör tvärskarv och takfot.

Bison Spiktejp:

Tillbehör vid spikläkt.