

ATTACKLIM

Mycket snabbhärdande kontaklim för inredning och finsnickeri

Produktbeskrivning:

Cyanoakrylatbaserat snabblim, med mycket god vidhäftningsförmåga. Produkten ger en vattenfast och genomskinlig limfog med hög hållfasthet. Limmet ger mycket hög bärighet redan efter enstaka sekunder (Se appliceringsbeskrivning).

Användningsområde:

Limmar trä, MDF/HDF, metall, keramik, läder, glas, laminat, gummi samt vissa plaster. Används med fördel till inredning, lister & geringar där perfekt passform samt osynlig limfog önskas.

Tekniska data:

Typ	Cyanoakrylat
Härdningssystem	Reaktiv härdning
Konsistens	Tixotrop Gel + lättflytande härdare
Färg	Transparent
Förpackning	50g + 200ml
Övermålningsbar*	Ja
Applikations temp, kontinuerlig [°C]	-60 till +80
Arbetstemperatur [°C]	5-25
Hållbarhet svalt & torrt [månader]**	12
Lagringstemp, idealisk [°C]	5-25

Samtliga värden vid 23° / 50 % H.R, om inget annat anges

**Övermålningsbarhet anges endast som ja eller nej i tabell. ESSVE rekommenderar alltid prov innan fullskala genomförs. Beakta alltid att alla produktkombinationer inte har förprovats och det är därför alltid upp till kund/slutanvändare att kontrollera att färg, lack eller annan ytbehandling är kompatibel med produkten i fråga. När det gäller lösningsmedel innehållande produkter rekommenderas alltid att spärr grund används. För MS/Hybrid produkter bör försiktighet iaktas vid användandet av Oljebaserade (alkyd) ytbehandlingar – kraftigt förlängda torktider kan inträffa. För alla elastiska och flexibla produkter rekommenderas generellt att aldrig övermåla. Lack och färg är sällan elastiska vilka då oftast spricker, i sällsynta fall kan detta ge sprickor även i underliggande förband (fog & lim) För MS /Hybrid polymer erhålles bästa resultat vid övermålning vått i vått inom 4 timmar efter applicering, efter rengöring med aceton kan all MS övermålas när som helst efter härdning.*

***Bäst före märkt emballage, för produkter med bag in box gäller obruten påse.*

Gör så här/applicering:

Omgivnings- och materialtemperatur bör vara 5°C ÷ +25°C. Se till att underlagen som skall limmas är rena, fria från damm och lösa partiklar samt helst torra och fett/oljefria.. Om nödvändigt rengör ordentligt, använd sprit, aceton eller annat lämpligt snabbavdunstande lösningsmedel som inte lämnar rester, nafta kan ge oljehinna som kan ge vidhäftningsproblem. Applicera lim på ena sidan av det som skall limmas och spraya aktivator på ytan som det skall limmas emot, låt avdunsta och montera. Efter ca 10 sekunder har limmet härdat. Observera att det kan ta olika tid för limmet att uppnå huggeffekt beroende på temperatur. Vi lägre temperatur tar det längre tid, vid varmare omgivning än rumstemperatur kan det gå mycket snabbt. Spraya ej mot dig själv eller andra.

Rengöring:

Ohärdat lim rengörs med fördel med ESSVE Rengöringsdukar men aceton, nafta eller sprit fungerar också, härdat lim avlägsnas endast mekaniskt.

Förvaring:

ATTACKLIM lagras bäst mörkt, svalt och torrt. Produkten bör inte utsättas för köldgrader under längre tid. Förvara absolut inte i direkt solljus.

Säkerhetsföreskrifter:

Se separat säkerhetsdatablad

Anmärkning:

Alla uppgifter i detta dokument anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att ändras utan vidare notifiering. Dokumentet uppdateras kontinuerligt i samband med reguljär revidering eller vid större specifik teknisk förändring.

All rådgivning som lämnas av ESSVE skall endast anses vara vägledande och innebär inte att ESSVE kan hållas ansvarigt för lämnad rådgivning. Det är alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. Leverantörens rådgivning utgör endast en del i kundens beslutsunderlag.