

## Yunik Panellack, vit



### Produktdatablad

|  |  |
|--|--|
| Beskrivning:                                     | Vattenburen, vitpigmenterad lack för invändigt bruk. Ger en mycket rengöringsvänlig yta som inte gulnar.   |
| Användning:                                      | Inomhus till träpaneler, möbler och andra trätytor där du önskar ett vitlaserat utseende. Till obehandlat och tidigare lackerat eller betsat trä.  |
| Gör så här:                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Underlaget skall vara rent, torrt och fast och fritt från fett-, vax- och såparester.</li><li>• Rengör med målartvätt</li><li>• Tidigare lackerade ytor mattas ned med ett fint slippapper</li><li>• Slipdamm avlägsnas nogga</li><li>• Omröres noggrant före användning</li><li>• Applicera lacken 1-2 gånger med en mjuk pensel</li><li>• Mellanslipa lätt mellan strykningarna</li><li>• Sörj för god luftväxling och ventilation</li></ul> |
| Tekniska data:                                   |  |
| Glans:   | halvmatt, 20   |
| Densitet:  | ca. 1,0 kg/l   |
| Torrhalt:  | ca. 20% vikt   |
| Sträckförmåga:                                   | 12-16 m <sup>2</sup> /l/strykning  |
| Torktid vid 23°C och normal luftfuktighet (60%): | Dammtorr: 1 timma<br>Overmålningsbar: 3 timmar<br>Genomhärdad: flera dygn  |
| Arbetsutförande:                                 | min. +10 °C och max 80% relativ luftfuktighet  |
| Förtunning:                                      | skall inte förtunnas   |
| Rengöring av verktyg:                            | vatten och tvål  |
| Förvaring:                                       | svalt, frostfritt och väl tillslutet   |
| Miljöinformation:                                | Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal återvinningsstation.  |
| Tips och goda råd                                | Kvistar och kådrika ytor avfettas med cellulosaförtunning före applicering av Yunik Panellack.   |

Juni 2011

**DAY-system ab**  
Grönkullen, SE-517 33 Bollebygd  
Tel. 033-700 26 00 - Fax. 033-700 26 10  
[www.day-system.com](http://www.day-system.com)