

## weber.tec 2 tätskiktmembran



Burk 15 kg  
Burk 5 kg  
Burk 2 kg

Tec 2 Tätskiktmembran är ett vattentätt, flexibelt tätskikt. Produkten är avsedd som vattentätande skikt på invändiga väggar och golv i konstruktioner med keramiska plattor i bostadsbadrum och därmed jämförliga våtrummen i offentliga byggnader.

### Användningsområde

Som tätskiktmembran i samtliga Weber Våtrumssystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsat / spacklat med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel eller formstabila våtrumsskivor.

### Lagring

Förvaras svalt.  
Får ej utsättas för frost.  
Lagringstiden 12 månader.

### Underlag

Tec 1

### Blandning

Produkten är bruksfärdig i förpackningen

### Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR's eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus 08, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 85% (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före applicering av tätskikt ska golvvärmens vridas ner så att golvtemperaturen ej överstiger 20°C.

Produkten skall omröras (ej skakas) före användning.

### Applicering

Utförs med roller eller pensel enligt aktuell monteringsanvisning för valt Weber Våtrumssystem.

### Observera

Tec 2 Tätskiktmembran fäster snabbt mot de flesta underlag. Skydda angränsande ytor för spill. Avlägsna eventuellt spill omgående med vatten. Rengör verktygen omedelbart i vatten efter användning. Tec 2 Tätskiktmembran ska inte användas utomhus eller i bassänger.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	1,0 kg/m <sup>2</sup>
Vidhäftning	>0,5 MPa på väl rengjort betongunderlag
Vattentätethet	Klass VTv, Klass VTg
Deformationsklass	3

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad.

Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.