



HERNIA PVP EXTRA

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Dispersionslim på PVAc-bas med hög torrhalt och vidhäftning.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För uppsättning av glasfiberväv och akrylstrukturtapeter med baksida av papper, vinyltapeter med baksida av papper, polyester, glasfiber och textil i torra lokaler. Underlagen kan vara sugande som spånskivor, gipsskivor etc eller täta som exempelvis målade ytor.

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma. Papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. Målade underlag: Slipa och tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas. Förlimning: spädd med 1 till 2 delar vatten. Uppsättning Glasfiber- och juteväv: Rolla limmet i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1-2 våder. Gör uppsättningen medan limmet fortfarande klibbar. Pressa fast tapeten noggrant med plast eller stålspackel. Där materialet skall skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt. Övermålning kan ske tidigast 24 timmar efter uppsättningen. Textiltapeter och vinyltapeter med pappersbaksida: Rolla limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida. Vik ihop våden och låt den ligga några minuter. Pressa noggrant fast tapeten med plast- eller stålspackel. Vid uppsättning av vinyltapeter med pappersbaksida kan limmet spädas med 10% vatten. Limfläckar på tapetens framsida tvättas noggrant bort med en fuktig svamp innan limmet torkat. Överlappslimma vinyltapeter med Hernia KP4. Följ materialtillverkarens anvisningar.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad..

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Limtyp	Enkellim
Bindemedel	Stärkelse polymer
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit
Appliceringshjälpmedel	Roller
Arbetstemperatur	Ej under +18°C
Rengöringsmedel	Verktyg rengörs med ljummet vatten. Limfläckar avlägsnas med en fuktig svamp innan limmet torkat
Densitet	1,06 g/cm ³
Torrhalt	20% ± 2 vikts%
Limåtgång	3-5 m ² /liter beroende på material och appliceringsmetod
Förtunningsmedel	Vatten. Limmet bör ej förtunnas
Brandfarlig	Nej
Lagring	12 månader vid +10 till +20°C i obruten förpackning

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

