

LIP

230

Snabb Finspackel



- ▶ Från 0-5 mm lag tjocklek
- ▶ Öppentid: ca 15 min.
- ▶ Gångbar efter ca 45 min.
- ▶ Beläggningsbar efter ca 90 min.

LIP 230 Snabb Finspackel

01.2014

Användningsområde

LIP 230 Snabb Finspackel är en cementbaserad universalspackelmassa, som kan användas till reparation, lagning, avjämning och finjustering på fasta ytor av betong, puts, kakel, klinker, natursten, gasbetong, lättbetong samt lagning av sprickor och skador på golv och väggar. LIP 230 Snabb Finspackel kan inte användas utomhus och ska vid användning i våtutrymmen fuktisolerats med BBV godkända vattentätningssystem.

Underlag

LIP 230 Snabb Finspackel kan spacklas på torra och fasta ytor, som är rengjorda från damm, olja, vax och andra skiljeämnen. **LIP 230 Snabb Finspackel** kan användas som limningsunderlag på icke sugande underlag. Där det ska appliceras täta beläggningar ovanpå spackel lagret måste det vara minst 1,5 mm tjockt för att kunna absorbera vatten från exempelvis golvlim. Vid applicering av täta ytmaterial måste underkonstruktionen vara torr.

Förbehandling

För maximal tryckstyrka och vidhäftning bör alla underlag primas med **LIP Primer 54** enligt nedan: På sugande underlag förtunnas **LIP Primer 54** 1 del primer med 3 delar vatten. På icke sugande underlag förtunnas **LIP Primer 54** 1 del primer med 1/2 del vatten. På golvspånskivor eller annat organiskt material används **LIP Primer 54** oförtunnad. Utläggning och spackling görs tidigast när primern är helt torr. Blandningen penslas eller borstas ut på underlaget. Vid behandling av ytor som bedöms vara tillräckligt fasta och icke sugande kan primningen uteslutas. Ett alternativ är dock behandling med följande blandning: Ersätt vattnet med koncentrerad **LIP Multibinder** eller gör en förblandning med 1 del **LIP Multibinder** och 1 del vatten som ersätter den föreskrivna vatten mängden. Blandningen rörs ut i 15 kg **LIP 230 Snabb Finspackel**, vilket ger en mer flexibel spackelmassa och ökar vidhäftningsförmågan mot underlaget.

Bruksanvisning

Blanda 3,9-4,8 liter rent kallt vatten, beroende på användningsområde med 15 kg **LIP 230 Snabb Finspackel**. För mycket vatten minskar styrkan och förlänger torktiden. Ytan kan beträdas efter ca 45 minuter och beläggas efter ca 1,5 tim. **LIP 230 Snabb Finspackel** appliceras med slät spackelspade och kan bearbetas 15 min under härdningstiden. Undvik snabb uttorkning av spackellagret. Observera: Utsätt inte spackellagret för luftdrag, höjd rumstemperatur, solbestrålning eller liknande, då finns det risk att spackelmassan torkar allt för snabbt. Eventuella efterspacklingar ska utföras omedelbart efter det att golvet kan beträdas, d.v.s. efter ca 45 minuter (18-20°C). Om efterspackling sker en dag senare ska ytan först grundas med **LIP Primer 54**. **LIP 230** kan bearbetas vid temperatur över 10°C.

Rengöring

Verktyg m.m. rengörs med vatten, helst varmt, direkt efter användningen. Avjämningsmassa som inte har härdat ska inte spolats ner i avloppet.

Materialåtgång (m²)

Tjocklek/m ²	1 mm	5 mm	10 mm
Kg/m ²	1,3	6,5	13,0

Förpackning

15 kg plastlaminerade papperspåsar.

Märkning

Lokalt irriterande. Innehåller Kalciumoxid. Vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid, som kan vara irriterande på hud och ögon. Produkten innehåller mindre än 2 mg kromat/ kg torr cement. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm. Irriterar ögon, andningsorgan och hud.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad

Teknisk data

Tryckstyrka enligt EN 196	1 dygn 3 dygn 7 dygn 28 dygn	18,6 N/mm ² * 19,0 N/mm ² * 24,1 N/mm ² * 31,8 N/mm ² *
Böjstyrka enligt EN 196	1 dygn 3 dygn 7 dygn 28 dygn	4,3 N/mm ² * 5,7 N/mm ² * 6,6 N/mm ² * 9,7 N/mm ² *
Motståndsförmåga Brinell EN 10003-1	1 dygn 3 dygn 7 dygn 28 dygn	68,9 N/mm ² * 74,0 N/mm ² * 113,1 N/mm ² * 128,6 N/mm ² *
Öppentid:	Ca 15 min.	
Gångbart:	Efter ca 45 min.	
Beläggningsbar:	Efter ca 90 min.	
Materialåtgång:	Ca 1,3 kg/m ² /mm	
Lagring:	Ca 6 månader vid torr förvaring	

* provning enligt DTI / NBI

Allmänt

LIP-produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn.: +46 8 25 00 70

Färg: Grå

LIP -när man bygger på kvalitet!

LIP
SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: