


PRODUCT DATA SHEET

CascoProff

GOLVLIM FÖR TEXTILA MATTOR, PLASTMATTOR, LINOLEUM.



PRODUKTBESKRIVNING

Golvlim lämplig för de flesta typer av PVC mattor.
Vissa linoleum- och textil mattor.

ANVÄNDNING

- PVC mattor homogena och heterogena
- Vissa typer av linoleum
- Textila mattor

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabbbindande limfilm
- Bra klibb
- Lämplig vid golvvärme
- Innehåller inte APEO eller lättflyktiga lösningsmedel
- Lämplig för kontorstolar

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus & m1 för låg emission.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av akryl dispersion			
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod	Antal per pal
	502896	10 liter rund hink	7311980142059	44 st
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.			
Lagringsförhållanden	Lagras inte under +5°C eller över +30°C.			
Färg	Beige			
Densitet	1340 kg/m ³			
Torrhalt (volym)	73 %			
Viskositet	Ca. 60 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C			

APPLICERINGSINFORMATION

Utbyte	Material	Absorberande underlag	Ej absorberande underlag
	Homogen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Hetoregen PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Plastmatta utan PVC	4-5 m ² /l	5-6 m ² /l
	Textil	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Linoleum	3-3,5 m ² /l	3-4 m ² /l

Underlagets temperatur	+18°C till +23°C, gäller lim, underlag och ytmaterial.
Underlagets fukthalt	Ej över 85% RF mätt enligt RBK. Se www.rbk.nu . Fuktkvot i träbaserade underlag som t.ex golvspånskiva, fuktkvot 8-12%
Appliceringstid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Våtlimning ca. 0–30 minuter ▪ Sen våtlimning - häftlimning, 30-60 minuter ▪ Värmeaktiveringsbar i upp till 90 minuter.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skydds handskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden.

För ytterligare information se säkerdatablad

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvavjämning på minst 10 mm.

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 30 minuter.

För installation av linoleum med tjocklek över 2,5 mm eller med akustik baksida rekommenderas CascoLin Plus eller CascoLin Extra. Linoleum skall alltid installeras i vått lim.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Innan du installerar beläggningen, se till att underlaget är ren, jämn och dammfri och har tillräcklig styrka, bä-

righet, dimensionsstabilitet och är permanent torr.

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan limmet påförs. Maximal fuktighet i betong 85 % RF, mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur + 18° C - +27° C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 25% - 70% RF. Arbetsklimat +18 °C till +23 °C and 20–70 % RH. Klimatet ska vara stabilt i minst 96 timmar(4 dagar) för bästa resultat. Luftfuktighet 25 % - 70 % RF. Temperatur och luftfuktighet gäller lim, underlag och ytmaterial.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Casco tandad limspackel 6108, 6109, 6118, 6121.

APPLICERING

PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut CascoProff med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervättning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervättning med limmet.

PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas en avjämning med Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning, avjämna i ett skikt om minst 5 mm. Monteringens görs sedan medan limmet är vått för att erhålla säkert resultat.

Följ monteringsanvisningarna för absorberande underlag. Om inte ovanstående metod kan användas rekom-

menderas följande metod: På en icke absorberande underlag är det viktigt att limvattnet får dunsta från limmet innan mattan monteras. Låt limmet torka till ett fingertest visar att limmet är klabbigt eller inte lämnar avtryck till huden. Metod 2 är mycket säkrare än metod 3 beroende på mattans baksida:

1. Påför limmet med en tandad spackel. Reducera limmängden något och använd gärna en fintandad limspade.
2. Montera materialet i det våta limmet och se till att det övervåts väl. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca 10-20 minuter. Lägg ner materialet igen. Gnid fast ytmaterial i det klabbiga limmet.
3. Påför limmet och vänta ca 30 minuter till limmet klabbigt (häftlimning), installera mattan i det klabbiga limmet.
4. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med limmet.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF. För denna metod är det viktigt att se till att så mycket vatten som möjligt kan avdunsta från det icke absorberande underlaget. För bästa resultat använd en golvvält. Kontrollera att det finns en god övervåtning av lim på mattans baksida.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt eller Casco Brutal wipes.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se

PRODUCT DATA SHEET

CascoProff
April 2023, Version 02.02
020512030110000014

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenser i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.CASCOFE.se.

CascoProff-sv-SECASCOFE-(04-2023)-2-2.pdf