




A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

CascoFlex®

Klassiskt golv- och vägglim för de flesta typer av beläggningarna.



PRODUKTBESKRIVNING

CascoFlex® är ett klassiskt golv- och vägglim som passar för montering av de flesta typer av plast-, textil- och linoleumgolv och väggbeklädnader (pvc-skikt tjockare än 0,6 mm). Kan användas för både våt och häftlimning.

ANVÄNDNING

- För torra och våtytrummen.
- För golvbeläggningar av plast med eller utan beläggning på baksidan.
- För väggbeklädnader (minst 0,6 mm pvc-skikt)
- För vissa linoleum- och textilgolvbeläggningar.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Till de flesta golvmaterial
- Bra klubb
- Lång monteringsstid
- Innehåller ej lättflyktiga lösningsmedel eller APEO (alkylfenoletoxylat)

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus
- M1

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av akryldispersion		
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
	494810	1l	7311980100745
	490973	5l	7311980102015
	490974	10l	7311980118337
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.		
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt och frostfritt.		
Färg	Beige		
Densitet	1,31 kg/l		

Produktblad
CascoFlex®
April 2023, Version 02.02
02051203000000059

Torrhalt (vikt)	73,4 %
Viskositet	Ca. 60,000 mPa, Brookfield RVT, 6 10 rpm, +25 °C
Konsistens	Tixotropisk

APPLICERINGSINFORMATION

Åtgångstabell	Material	Sugande underlag	Icke sugande underlag
	Homogen PVC	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
	PVC-matta med baksida	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
	Textila mattor	2-3,5 m ² /l	4-5 m ² /l
	Linoleum	3–4 m ² /l	4 m ² /l

Omgivande lufttemperatur	+18 °C to +23 °C and 20–70 % RH. Klimatet måste bibehållas i minst 96 h (4d) för optimalt resultat. Gäller lim, underlag och material.
Monteringstid	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Våtlimning, 0–30 minuter ▪ Häftlimningen, 30–120 minuter Varierar beroende på underlag, temperatur och luftfuktighet.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UTRUSTNING

Tandad limspackel. Casco hårdmetall spackel 6108,6109 eller 6121.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Före mattläggning se till att underlaget är rent, jämnt, starkt, dammfritt och permanent torr innan CascoFlex® påförs. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK. nu Fuktkvot i spånskiva 8-12 %.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Sugande underlag

Följ gällande AMAHus.

1. Applicera limmet med en lämplig limspridare – 6108, 6109 eller 6121 – beroende på limmängd. Använd inte mer lim än vad som krävs för att få en god övervättning inom rekommenderad öppentid.
2. Lägg ner mattan så snart det är möjligt, pressa/ gnid ut all luft under mattan. För bästa resultat använd en mattvält. Anpassa vältvikt efter mattmodell.
3. Kontrollera att övervättningen mellan lim och matta

är mycket god.

4. Säkerställ läggning och eftergnid för att undvika blåsor.

Icke sugande underlag

För bästa resultat rekommenderas först spackling av golvet med Casco spackel eller likvärdigt, i en tjocklek om 2 - 3 mm. Limning sker därefter enligt rekommendationer för sugande underlag. Genom att första prima/ spackla blir limning och resultat bättre. Om detta inte är möjligt, är det viktigt att låta vattnet i limmet dunsta så mycket som möjligt innan läggning och gnid/vält ytan.

1. Applicera limmet med en lämplig limspridare – 6108, 6109 eller 6121 – beroende på limmängd. Lägg ner mattan i ett vått lim, dra sedan upp mattan och låt limmet torka ca. 10 - 20 minuter.
2. Lägg ner mattan, pressa/ gnid ut all luft under mattan. För bästa resultat använd en mattvält. Anpassa vältvikt efter mattmodell.
3. Kontrollera att övervättningen mellan lim och matta är mycket god.
4. Säkerställ läggning och eftergnid för att undvika blåsor.

Vid limning av mattor med slipad baksida är det viktigt för bästa resultat att alltid limma som vid våtlimning.

OBS! Relativ fuktighet (RH) i underlaget får vara maximalt 85 %. Följ anvisningar i "AMA Hus 11". Följ även GBR's rekommendationer.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vid arbete med limprodukter skall alltid god arbetshygien iakttas. Vid hudkontakt torka bort med tygrasa och tvätta med renöringskräm.

Redskap rengörs med tvål och vatten innan limmet torkat. Torkat lim tas bort mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt be-

skrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Casco-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad CascoFlex®

April 2023, Version 02.02
02051203000000059

CascoFlex-sv-SECASCO-(04-2023)-2-2.pdf