

# Ceramic Tile



*Kan brytas i alla Beckers kulörer  
Kombinerad grund- och täckfärg  
Lätt att applicera*

Beckers Ceramic Tile är en halvmatt vattenburen färg för kakelbelagda väggar i torra utrymmen t.ex. kök och gästtoalett. Tack vare färgens utmärkta vidhäftning behövs ingen grundfärg. Brytbar i Beckers kulörer.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
10 - 12 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Halvmatt

VERKTYG  
Pensel, filtroller

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Målnings-/yttemperatur:  
+5°C till ca +25°C.

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 16 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED  
Vatten eller penselvätt

BINDEMEDEL  
Styrenakrylat

VOC  
Gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt

## Förberedelse av ytor

Rengör både kakel och fogar med Beckers Inomhustvätt enligt instruktion. (Använd inte diskmedel). Ta bort gammal silikon. Skölj ytan noggrant med rent vatten och tvättsvamp. Låt ytan, inklusive fogar, torka ordentligt före applicering. Säkerställ att rester från tvätt och skurmedel försvinner.

## Måla

Ytorna ska vara helt rena och torra före målning. Använd filtrroller för släta ytor eller pensel.

1. Rör om färgen väl före användning och håll sedan färg i rollerträget.
2. Använd penseln för att måla hörn, kakelfogar och ställen du inte når med en roller i ett tunt lager.
3. Applicera färgen på alla ytor med filtrroller i ett tunt lager, se till att du inte applicerar för mycket färg eftersom det kan göra att färgen hänger på ytan.
4. Lämna minst 16 timmars torktid mellan strykningarna.
5. Applicera andra skiktet på samma sätt.
6. Ta bort tejpnen omedelbart efter den sista strykningen.
7. Ersätt borttagen silikon mot ny.

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Skötselråd

Färgen uppnår sin slutliga hårdhet och slitstyrka efter en månad under normala förhållanden, därför måste ytorna hanteras varsamt under ett par veckor. Om ytorna behöver rengöras strax efter slutbehandling, rengör dem lätt med en mjuk borste eller fuktig rengöringsduk.

Om det behövs, efter ca tidigast 1 månad från målning: Ytorna kan rengöras med en mjuk borste, svamp eller rengöringsduk och neutral (pH 6-8) tvättlösning. Rengör mycket smutsiga ytor med svagt alkaliskt (pH 8-10) tvättmedel och t.ex. rengöringsduk eller svamp. Undvik att använda slipande rengöringsmedel, grova svampar etc. Skölj ytan noggrant.

## Viktigt

Rör om innan användning.

Färgen når sin slutliga hårdhet och slitstyrka efter 28 dagar, så undvik mekanisk skada under tiden.

Undvik att måla i temperaturer under +5°C.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*