

# Mineral Sockelfärg



*Väderbeständig  
Lätt att måla med och har god inträngningsförmåga  
God kulörhållning*

Glöm inte bort husgrunden när det är dags att måla om utomhus. Beckers Mineral Sockelfärg är en helmatt vattenburen täckfärg som används för målning av hussockel av betong, cementputs och fiberförstärkta mineralskivor. Färgen ger en vacker matt yta, är lätt att stryka ut och torkar snabbt. Måla husgrunden i en färg som står emot väder och vind och håller kulören levande under längre tid.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG  
5 - 8 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Helmatt

VERKTYG  
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

BINDEMEDEL  
Styrenakrylat

VOC  
Gränsvärde (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktens VOC < 40 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, borsta bort löst sittande färg. Vid gamla, tjocka och spruckna färgskikt bör färgen avlägsnas helt. Vid dåligt bundet putsunderlag eller putssläpp bör omputsning eller lagning övervägas. Mindre sprickor kan lagas med lämpligt reparationsbruk, det vill säga ett bruk som inte är lika hårt som underlaget. Ny puts och betong skall åldras ca 2 månader före målning. Eventuell formolja och cementhud på ny betong avlägsnas. Vid nymålning på tidigare omålat underlag stryk 1 gång med Sockelfärg spädd ca 10%.

## Måla

Färdigmåla 1-2 gånger med ospädd sockelfärg. Vid önskemål om grövre yta kan strukturmedel sättas till.

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Rör vid behov om färgen före användning.

Underlaget bör vara torrt vid målning. Kontrollera att ingen onormal fuktbelastning inifrån finns.

Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn och dagg inom någon timme från målningens avslutande.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*