

Datum: 2024-02-02  
Ort: Höganäs

Utgåva: 2024:4

## 1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Halotex Wind STANDARD

## 2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Företag: Nordic Waterproofing AB  
Adress: Box 22  
Postnr/Ort: 263 21 Höganäs  
Land: Sverige  
Tel: +46-(0)42-33 40 00  
Fax: +46-(0)42-33 40 70  
Hemsida: [www.mataki.se](http://www.mataki.se)  
E-post: [info@mataki.com](mailto:info@mataki.com)

## 3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Mataki Halotex Wind STANDARD används som diffusionsöppet vindskydd bakom fasadmateriell enbart i ventilerade och dränerade väggkonstruktioner (luftspalt). Halotex Wind STANDARD förutsätter att insidan av väggen är försedd med en konventionell Luft- och ångspärr (Mataki Haloproof VaporBarrier) eller Ångbroms (Mataki Haloproof VaporControl). Produkten förhindrar genomblåsning av isoleringen och att nederbörd skadar konstruktionen under byggtiden.

Produkten kan stå exponerad i max 6 veckor utan att livslängden påverkas negativt.

## 4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Som vindskydd bakom fasadmateriell: Mataki Halotex Wind STANDARD ska monteras med texten utåt. Provisorisk infästning görs med rostfri klammer eller spik. I direkt anslutning till monteringen av produkten skall spiklister fästas över reglar, hammarband och syllar. Välj spiklister minst 12 x 38 mm för syll och hammarband samt minst 25 x 38 mm mot vertikal regel. Spiklängdens dimension skall anpassas till det valda fasadmaterialets behov av luftspalt samt läktens bärighet. Infästning av listerna görs med varmförzinkade trådspik (minst 50 x 2,0 mm) med c/c 100 mm. Montera vindskyddet med minst 100 mm överlapp vid skarv och kläm med spiklist. Skarv skall utföras på regel eller dylikt. Planera montage för att uppnå vindtäta skarvar mot övriga byggedelar såsom tak, grund, fönster och dörrar.

Datum: 2024-02-02  
Ort: Höganäs

Utgåva: 2024:4

## 5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Prövningsmetod
Reaktion vid brandpåverkan	-	E	EN 11925-2
Draghållfasthet LR / TR	N/50 mm	250 ± 75 / 150 ± 45	EN 12311-1
Brottöjning LR / TR	%	70 ± 21 / 130 ± 39	EN 12311-1
Vind-/Lufttäthet	m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> xhx50Pa)	<0,014	EN 12114
Rivhållfasthet LR / TR	N	120 ± 24 / 160 ± 32	EN 12310-1
Vattentäthet	-	Tät, W1	EN 1928 (Metod A)
Ånggenomgångsmotstånd	m	0,03 ± 0,02	EN ISO 12572 set C
Böjlighet vid låg temperatur	°C	-40	EN 1109
Vattentäthet efter åldring	-	Tät, W1	EN 1296/ EN 1928
Draghållfasthet efter åldring	N/50 mm	150 ± 30 / 110 ± 22	EN 1296/EN12311-1
Brottöjning efter åldring	%	50 ± 10 / 70 ± 14	EN 1296/EN 12311-1

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

## 6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Skyddad från fukt och direkt solljus.  
Återvinning: Materialet är ej komposterbart men kan deponeras.  
Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

## 7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: Mikroporös polyeten belagd med ett lager PP- fiberdud på vardera sida av produkten.  
Vikt/m<sup>2</sup>: Ca.100 g/m<sup>2</sup>  
Vikt/rulle: Ca. 3,5kg, 7kg, 14kg  
Format: 2,80 x 12,5 m, 2,8 x 25 m, 2,8 x 50 m  
Färg: Ljusgrå