



## weber REP 980

- Multifunktionell
- Frostbeständig
- Sprutbar

### Om produkten

REP 980 är ett ljusgrått betong-spackel/lagningsbruk i R2 klass. Blandas med vatten för att erhålla en användningsfärdig produkt avsedd för reparation eller spackling.

### Användningsområde

Används som reparationsbruk i påslag upp till 30 mm för exempelvis porfyllnad, spackling och lagning av betong. Även lämplig som i lös konsistens använda som slammingsbruk för att skapa struktur/skydd på ytor av betong, lättbetong eller murverk.

### Underlag

Underlaget ska ha en styrka på minst 0,5 MPa

### Typ av underlag

- Betong
- Block
- Lättbetong
- Leca-bjällklag
- Mineraliskt underlag
- Tegel

### Begränsningar

- Använd ej i temperaturer under +5°

### Bra att veta

Kvaliteten på slutprodukten försämrans om den angivna vattenmängden överskrids.

### Förberedelser

Betongytor rengöres, porös och dålig betong, lösa partiklar, damm, cementslam och finare partiklar måste avlägsnas. Underlaget skall förfuktas.

### Blandning

Blandas maskinellt ca 5 minuter med snabbblandare eller bormaskin/visp med 3,6 – 4 liter rent vatten/ 20 Kg torrbruk för spackelkonsistens eller 4 – 5,2 liter rent vatten/ 20 Kg torrbruk för slammingskonsistens. Håll torrbruket i den uppmätta vattenmängden. Härvid erhålles ca 12 liter färdig massa.

### Användning

Appliceras på fuktat underlag, vid kraftigt sugande ytor kan 1 liter weber vidhäftare blandas tillsammans med 20 kg torrbruk, för att säkerställa god vidhäftning. Det blandade bruket appliceras därefter med verktyg lämpligt för respektive område:

Som lagningsbruk: Massan arbetas in i skadorna mot skadans kanter med tungslev eller liknande, vid porfyllnad spacklas produkten nerifrån och upp in i betongens porer.

Som slamma: Massan borstas eller sprutas på i två eller tre

### Produktspecifikation

Kornstorlek	0-0,8 mm
Minsta skiktjocklek	1 mm
Maximal skiktjocklek	30 mm
Utbyte	12 liter per 20 kg torrbruk
Användningstid	~30 min i styv konsistens, som slamma ca 1 timme vid 20 °C.
Bindemedel	Portlandcement
Tryckhållfasthetsklass	C25/30
Tryckhållfasthet 1 dygn	10 MPa
Tryckhållfasthet 7 dygn	25 MPa
Tryckhållfasthet 28 dygn	30 MPa
Reparationsklass	R2
Frostbeständig	Ja
CE-märkning	1504-3

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200875421	weber REP 980 – 20 kg säck

skikt. Skikt två och tre påförs när föregående skikt styvnat till, men inte torkat.

### Efterbehandling

Skyddas mot snabb uttorkning och direkt solljus. Täckes med plastfolie eller efterfuktas vid behov. Utsätts en nyspacklad/slammad yta för en tidigt regn kan kalkutfällningar uppstå.

### Observera

Vid lägre temperatur än +5 °C avstannar hållfasthetstillväxten. Vid risk för lägre temperatur de närmaste dygnen avråds det från att påbörja lagning om ej skyddsanordningar såsom inklädnad och uppvärmning kan åstadkommas. Vid temperaturer över +30° C krävs att ytorna skyddas mot direkt solljus och att stor omsorg läggs på att förhindra tidig uttorkning av produkten genom vattning/inplastning.

### Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Da det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar

(vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.