



# weber grundningsbruk KC

- Lågalkalisk
- Fungerar på alla mineraliska underlag

## Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk enbart baserat på kalk och vitcement med välgraderad vit dolomit som ballast 0-3 mm. Innehåller inga pigment Pumpbart

## Användningsområde

Fungerar på de flesta mineraliska underlag

## Typ av underlag

- Block
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts
- Sten

## Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

## Bra att veta

Blandat grundningsbruk måste användas inom två timmar. För att förhindra för snabb uttorkning ska fasaden alltid förfuktas och ställningen ska täckas in. Regntak ska alltid användas.

## Förbehandling

Förvattna innan grundningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

## Blandning

Blanda med vatten till lättflytande konsistens i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.

## Användning

Påför weber grundningsbruk KC med lämplig putspruta, t ex Brukspump P 20 V alt P 50/P 25 och sprutpistol med 10 mm munstycke. Alt används trattspruta. Går även att slås på för hand, räkna då med större materialåtgång. Grundningen ska vara heltäckande.

## Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 5 kg/m <sup>2</sup>
Vattenbehov	Ca 3,2 L vatten
Applicerings temperatur	Ej under 5 °C
Bindemedel	Vitcement och släckt kalk
Sammansättning	KC 10/90/350
Ballast	naturesand 0-3 mm
Tillsatser	Konsistensgivare, Luftporbildare
Lagring	12 mån
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck Bulk

## Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200903017	weber grundningsbruk KC, 20 kg säck
5200903014	weber grundningsbruk KC, 1000 kg storsäck
5200903015	weber grundningsbruk KC, bulk

## Efterbehandling

Grundningen ska efterfuktas. Använd slang med finspridar-munstycke.

## Observera

Putsning får inte ske då risk för temp, under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

## Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkans effekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.