



## webercal 144 kalkbruk fin

- finputs

### Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på luftkalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast 0-1 mm. Pumpbart.

### Användningsområde

Cal 144 Kalkbruk fin används där slät och jämn yta erfordras, t ex vid omfattningar och listdragningar. Lämpligt även som finlagningsbruk där man önskar laga mindre skador. Även för invändiga ytor.

### Underlag

Underlag av Cal 142 Kalkbruk

### Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

### Bra att veta

Ytan ska under arbetets gång fuktas då och då. Tillrett bruk kan användas nästa dag. Vid behov tillsatt ytterligare vatten. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid förfuktas och ställningen alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

### Förbehandling

Den tidigare grovputsade ytan ska förfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

### Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min.

### Användning

Bruket påförs genom att slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 50 alt. P 20 och sprutpistol med 12 mm munstycke. Cal 144 Kalkbruk Fin påförs i max 3 mm skiktjocklek. Ytan ska under arbetets gång då och då fuktas för att påskynda karbonatiseringen. Avled regnvatten från taket. Blandat bruk kan användas nästa dag. Tillsatt då vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket.

### Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn efter påförandet. Använd slang med finspridarmunstycke.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 5 kg/m <sup>2</sup> (2 mm)
Minsta skiktjocklek	2 mm
Maximal skiktjocklek	3 mm
Vattenbehov	Ca 5 L per 20 kg säck
Bindemedel	Släckt teknisk kalk
Ballast	Krossad dolomit och sand
Tillsatser	Luftporbildare Konsistensgivare
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck Bulk

### Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200875381	webercal 144 kalkbruk fin, 20 kg säck
5200780959	webercal 144 kalkbruk fin, 1000 kg storsäck
5200780957	webercal 144 kalkbruk fin, bulk

### Observera

Putsningsfukt ska inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.