



webercal 145 vattrivningsbruk

- Pumpbart

Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på luftkalk med välgraderad vit dolomit som ballast. Pumpbart.

Användningsområde

Vattrivningsbruk används framförallt vid varsamma renoveringar av kulturbyggnader slätputsade med kalkbruk.

Underlag

Underlag av kalkputsade fasader.

Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Ytan ska under arbetets gång fuktas då och då. Tillrett bruk kan användas nästa dag. Tillsätt då vid behov ytterligare vatten och rör upp bruket.

Förbehandling

Vid djupare skador lagas först med cal 142 Kalkbruk eller cal 144 Kalkbruk Fin. Underlaget ska omsorgsfullt rengöras genom varsam sandblåstring och/eller högtryckstvättning samt borstning. Eventuella lagningar gjorda med cementbaserade bruk huggs bort och lagas med cal 142 Kalkbruk. Innan putsning påbörjas ska ytan förfuktas, använd slang med finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min. Vid mindre arbeten använd bormaskin med visp.

Användning

Bruket sprutas på fasaden med lämplig puts-spruta, t ex Brukspump P 20 och sprutpistol med 12 mm munstycke alt. används trattspruta. Bruket rivs ut med rivbräda. Vid mindre lagningar kan bruket penslas på.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 2 kg/m ² vid 1 mm
Vattenbehov	Ca 4,5 L / 20 kg säck
Utbyte	Ca 12 L / 20 kg säck
Bindemedel	Luftkalk
Ballast	Krossad dolomit 0-0,5 mm
Fiberförstärkt	Nej
Tillsatser	Konsistensgivare Luftporbildare
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från produktionsdatum
Förpackning	20 kg säck

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200875382	webercal 145 vattrivningsbruk, 20 kg säck

Efterbehandling

Putsskiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.