



webertec tillbehörslim

- Elastiskt och fukthärdande
- För limning av folieskarvar och tillbehör
- Smidig och lätt att applicera
- Mycket bra vidhäftning
- Skapar en vattentät limfog

Om produkten

Elastiskt fukthärdande 1-komponent lim för limning av folieskarvar och tillbehör i Tec Foliessystem. webertec tillbehörslim är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB. Har bedömningen B i SundaHus och är med i Svanens databas. Tillbehörslimet kan även användas för limning av Tec folie på Purus monteringsplatta.

Användningsområde

För limning av folieskarvar och tillbehör i Tec Foliessystem. Ytan bör sprayas med vatten innan montering av tillbehöret för att säkerställa snabb härdning. Kan även användas för limning av olika material som, trä, olika metaller, plast, gips, betong, puts, tegel, leca, lättbetong, glas, keramik, skiffer, marmor, granit, glaserade ytor, etc.

Typ av underlag

- Betong
- Block
- Gipsskiva
- Golvavjämning
- Golvgipsskiva
- Våtrumsskiva
- Sten
- Homogen PVC
- Puts
- Trä

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Förbehandling

Underlagen ska vara rena från olja, fett, lösa partiklar, damm eller andra vidhäftningsförsämrade partier.

Vid användning i samband med Tec Foliessystem ska underlaget vara förberett så att det är dokumenterat lämpligt för montering av tätskikt och keramik.

Användning

Applicera limmet med fogpistol.

Skär av toppen med en kniv och applicera limmet flödigt. Fördela med limspredare eller spackel. Spraya ytan med vat-

Produktspecifikation

Appliceringstemperatur	+5°C till +35°C
Temperaturbeständighet	-40°C till +90°C. Temporärt 120°C (8 timmar)
Börjar härdas	Skinnbildningstid 5-8min (vid 23°C och 50% rf)
Härdningstid	4-6mm/24 timmar (vid 23°C och 50 % rf)
Konsistens	Pasta
Brandklass	Ej brännbar.
Ytans hårdhet	Shore A DIN 53505 ca 55°
pH	8-9
Densitet	1,60 g / ml
Lagring	Minst 12 mån i sval och torr miljö i obruten förpackning.
Förpackning	290 ml patron

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200819597	webertec tillbehörslim, 290 ml

ten. Gnid fast folien/tillbehöret så att inga luftfickor eller veck förekommer. Skarvar och tillbehör förseglas med Membran och folielim alternativt Folie- och skarvlim enligt gällande monteringsanvisning för Tec Foliessystem.

För fullständig information, se aktuell monteringsanvisning för Tec Foliessystem.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.