

# Ångspärr FB 6

## Sortiment

Beteckning	Förpackning
Ångspärr FB 6	6 kg, plasthink 12 kg, plasthink

## Materialåtgång

Tunnflytande ångspärr, en rollning	0,2 kg/m <sup>2</sup>
Tunnflytande ångspärr, två rollningar	0,4 kg/m <sup>2</sup>

## Torktid

Torktid vid +20°C, ca 2 timmar med två rollningar (andra rollningen kan göras efter ca 30 min.).

## Produktbeskrivning

Höganäs Ångspärr FB 6 är baserat på plastdispersion. Levereras färdigt för användning och är innan torkning lösligt i vatten. FB 6 skall ej spädas.

## Tekniska data

Densitet	1250 kg/m <sup>3</sup>
Torrhalt	Ca 50 viktprocent
pH	Ca 6
Ånggenomgångsmotstånd	690 000 s/m (1 rollning) >1 000 000 s/m (2 rollningar)
Färg	Ljusblå

## Användningsområden

Ångspärr FB 6 används som ångspärr för skivväggar, spacklade träbjälklag eller där ångdiffusion kan skada bakomvarande konstruktion i våtutrymmen. Ångspärr appliceras före tätskikt i G12-2 och V12-2. FB 6 är inget tätskikt.

## Applicering

Använd skyddshandskar då intorkad produkt fäster starkt på huden. Se till att ha god luftväxling i lokalen.

## Underlag

Underlaget skall vara plant, torrt och fritt från fett, lösa partiklar, damm, spackelrester etc. Skivskarvar och skruvrader slätspacklas med någon av Höganäs cementbaserade fästmassor, golvskivor spacklas med FB 6000 enligt anvisningar.

Vid applicering i våtutrymmen får material och underlag inte ha lägre temperatur än +10°C och skall uppfylla toleranskrav enligt AMA 11 för vägg.

## Utförande

När spacklet härdat appliceras FB 6 flödigt med en roller. När första skiktet är fingertorr appliceras andra skiktet. Total mängd Ångspärr FB 6 skall vara 0,2 kg/m<sup>2</sup> alt. 0,4 kg/m<sup>2</sup>.

## Lagring och transport

Ångspärr FB 6 skall lagras och transporteras frostfritt i väl tillslutet emballage. Förbrukningen skall ske inom 12 månader efter tillverkningen.

## Skyddsföreskrifter

Längre tids direktkontakt kan verka uttorkande på huden.

## Försäljning

CC Höganäs produkter säljs genom byggmaterialhandel och plattsättningsentreprenörer över hela landet. Uppgift om närmaste återförsäljare gå in på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se) eller genom direkt hänvändelse till oss.

## Byggteknisk information

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB

Box 501

267 03 Ekeby

Tel. 077-447 35 00

Telefax 077-447 36 46

Information finns också på vår hemsida, [www.cchoganas.se](http://www.cchoganas.se)

