



# BOSTIK

# WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR

TRÄLIM  
FUKTBESTÄNDIGT TRÄLIM

2024-10-16

## TEKNISKT DATABLAD

### FÖRDELAR

- D3 klassad
- Inomhus och utomhus
- För limning av snickerier och andra träkomponenter

### PRODUKTBESKRIVNING

**BOSTIK WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR** är ett fuktbeständigt, 1-komponent PVAc-lim. Uppfyller kraven enligt DIN EN 204 D3.

### ANVÄNDNING

**BOSTIK WOOD ADHESIVE 730 OUTDOOR** är för limning av snickerier och andra träkomponenter, där krav på fuktbeständighet erfordras.

### BRUKSANVISNING

1. Arbetsstyckena måste vara väl konditionerade +18 till +20°C och fogarna rena och väl anpassade. Fuktighet i trä: ca 8-12%.

2. Applicera limmet i jämnt skikt på ena eller på båda ytorna som skall sammanfogas. Limbetrykning på båda ytorna ger starkt limfog.

3. Monteringstid 0-5 minuter inom vilken tidsram materialdelarna läggs samman medan limmet fortfarande väter och sätts under press. Presstid ca 5-15 minuter. På grund av yttre faktorer som limmängd, materialets absorptionsförmåga och klimatförhållanden, kan monteringstiden variera liksom presstiden med hänsyn till spänningar i materialen, varför kontroll från fall till fall bör göras. Vid varmpress bör temperaturen ej överstiga +60°C.

4. Limfogar som utsätts för kraftig fukt bör skyddas med någon form av ytbehandling, t ex övermålning av alkydfärg.



### TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Limtyp	Enkellim
Bindemedel	PVAc-dispersion
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	70 - 80 p, Spindel 4/10 rpm, +20°C
Färg	Vit
Lagring	Minst 1 år vid +10 till +20°C i oöppnad förpackning. Skyddas mot frost.
Appliceringshjälpmedel	Valslimspridare, tandad spackel, pensel etc
Rengöringsmedel	Vatten
Densitet	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Torrhalt	55 ± 1 vikts%
Limåtgång	150-200 g/m <sup>2</sup>
Presstryck	2-6 kg/cm <sup>2</sup> generellt
Brandfarlig	Nej
Flampunkt	-
Egenskaper efter applicering	
Skjuvhållfasthet	Se tabell på nästa sida
Fuktbeständighet	Klass D3 enligt DIN EN 204
Färg	Transparent
Hållfasthetstillväxt	Se tabell

*Dessa värden motsvarar typiska egenskaper och kan variera med +/- 3 %*

## SKJUVHÅLLFASTHET

Presstid	Rödbok	Furu
5 min	225 N/cm <sup>2</sup>	200 N/cm <sup>2</sup>
15 min	310 N/cm <sup>2</sup>	380 N/cm <sup>2</sup>
20 min	900 N/cm <sup>2</sup>	800 N/cm <sup>2</sup>
30 min	975 N/cm <sup>2</sup>	900 N/cm <sup>2</sup>

## HÄLSA OCH SÄKERHET

Alla användare måste läsa och förstå säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Det kan fås på begäran och finns tillgängligt på [www.bostik.com](http://www.bostik.com).



FOG &  
BRANDSKYDDS  
FÖRETAGEN

All information i detta dokument och våra övriga publikationer (inklusive digitala publikationer) är baserade på vår bästa kunskap och erfarenhet, och tillhör Bostik med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får kopieras, visas för tredje part, återskapas, offentliggöras eller på något annat sätt användas utan Bostiks skriftliga tillåtelse. Den tekniska informationen i detta dokument är endast avsedd som en indikation är inte uttömmande. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av (redaktionella) fel, ofullständigheter och/eller felaktigheter i detta dokument. Detta inkluderar men är ej begränsat till ofullständigheter och/eller felaktigheter som beror på tekniska förändringar och/eller forskning som gjorts efter dokumentets utgivningsdatum och innan produktens inköpsdatum. Bostik förbehåller sig rätten att ändra dokumentets ordalydelse. Bostik är inte ansvarigt för några skador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att man använder produkterna som omfattas av detta dokument. Användaren måste läsa och förstå informationen i detta dokument och andra dokument om produkterna innan produkten används. Användaren är ansvarig för att utföra alla nödvändiga tester och säkerställa att produkten är lämplig att använda i det avsedda syftet. Vi kan inte påverka hur produkten används och/eller några omständigheter som uppstår medan produkten förvaras eller transporteras, och vi fransäger sig oss allt ansvar för alla typer av skada. Alla leveranser görs uteslutande i enlighet med våra allmänna villkor och bestämmelser, vilka har inlämnats till den nederländska handelskammaren.

### Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg  
Tel: +46 (0) 42 19 50 00  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

### BOSTIK SMART HJÄLP

Digital smart hjälp  
[www.bostik.se](http://www.bostik.se)

Smart hjälp  
+46 (0) 42 19 50 00

