



# HERNIA NON WOVEN

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Hernia Non Woven är ett polymerförstärkt stärkelselim.

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Hernia Non Woven är ett speciallim för uppsättning av dimensionsstabila tapeter med s k non-woven baksida i torra lokaler. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts eller täta som målade underlag. OBS! Limmet får inte användas för material som skall målas.

### ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling: Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma. Papperstapeter: Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Pappersburen vinyltapet: Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter. Målade underlag: Slipa och tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas. Förlimning: Hernia Non Woven spädd med 1 del vatten. Uppsättning: Applicera Hernia Non Woven på väggen med roller, cirka 2-3 våders bredd eller med tapetklistringsmaskin i ett jämnt skikt på tapetens baksida. OBS! Det är viktigt att rätt limmängd används, det finns risk för skarvkrympning och blåsor. Slåta ut tapeten från mitten med hjälp av en mjuk plastspackel. Pressa ut luften mot kanterna. Viktigt att alla luftblåsor pressas ut. Torka av överskottsklister med blöt svamp (gnugga ej). Följ materialtillverkarens anvisningar.

### MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatabla

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Limtyp	Enkellim
Bindemedel	Polymerförstärkt stärkelse-baserat lim
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit
Appliceringshjälpmedel	Roller eller tapetmaskin
Arbetstemperatur	Ej under +18°C
Rengöringsmedel	Verktyg rengörs med ljummet vatten. Limfläckar avlägsnas med en fuktig svamp innan limmet torkat.
Densitet	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Torrhalt	20% ± 2 vikts%
Limåtgång	5-6 m <sup>2</sup> /liter beroende på material och appliceringssätt.
Förtunningsmedel	Vatten. Limmet bör ej förtunnas
Brandfarlig	Nej
Lagring	12 månader vid +10 till +20°C i obruten förpackning

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

