




SCHÖNOX® ES

Fogtätningssilikon

antimögelbehandlad ättiksyrehärdande silikontätmassa för tätning och fyllning av fogar i rum som är utsatta för hög fuktighet i t.ex. badrum, duschrum, kök, toaletter och liknande. SCHÖNOX ES kan användas inom- och utomhus i såväl privat som offentlig miljö.



Produktgenskaper

- EC1^{PLUS} mycket låga emissioner
- frosttålig
- lämpligt för golvvärmesystem
- konstant inom ett brett temperaturintervall
- för inom- och utomhusbruk
- permanent hög elasticitet
- långvarig svamp- och mögelresistens
- utan primer på glas, emalj, glaserad keramik, klinker o.dyl.
- motståndskraftigt mot åldrande, vatten, havsvatten, kolsyra, ozon, UV-strålning, puts- och rengöringsmedel

Användningsområden

- SCHÖNOX ES är speciellt lämplig för tätning och fyllning av anslutning och rörelsefog av keramiska beläggningar, såsom mellan kaklade väggar och badkar, tvättställ, duschhandfat, toaletter m.m.

Krav på underlaget

- Fogkanterna och ytorna måste vara rena, torra, fettfria och bärkraftiga.
- Fogarna skall vara minst 5 mm breda och 5 mm djupa, högst 25 mm breda och högst 15 mm djupa.
- Vid fogbredder mellan 10 och 20 mm skall fogdjupet vara mellan 8 och 12 mm.
- För att undvika vidhäftning på tre sidor bör fogarna efterfyllas med lämpligt material (t.ex. bottenlist/polyetensträng).
- Rostfritt stål, pulverbelt aluminium och vissa plaster (t.ex. PVC-hårdplast) samt alkaliska underlag (t.ex. puts, murverk, betong) skall förbehandlas med lämplig primer.

Materialåtgång

Åtgången beror på fogens tvärsnitt. En patron räcker – beroende på fogmått – till följande foglängd:

Fogmått (bredd x djup)

5 x 5 mm
6 x 6 mm
7 x 7 mm
8 x 8 mm
10 x 10 mm
12 x 10 mm
15 x 10 mm
20 x 12 mm

1 patron motsvarar ca

12,0 m
8,0 m
6,0 m
4,5 m
3,0 m
2,5 m
2,0 m
1,2 m

Bruksanvisning

- Applicera SCHÖNOX ES med en fogpistol.
- Pressa fast fogmassan mot ytan som ska fogas för att få en fullständig övervattning mot underlaget.
- Använd gärna maskeringstejp för att få snygga fogar.
- Glätta massan omgående efter fogning. För att förenkla glättningen kan lite diskmedel eller liknande tillsättas i glättningsvätskan.
- Dra bort maskeringstejpen omgående efter glättning.

Förpackning

- 300 ml plastpatron (12 st i kartong)

Förvaring

- SCHÖNOX ES förvaras svalt och torrt.
- 2 år i oöppnad förpackning.
- Öppnade patroner ska förbrukas snarast möjligt.

Avfallshantering

- Töm patronerna fullständigt och ta hand om dem enligt gällande föreskrifter.
- Omhändertagandet av produktrester, tvättvatten och behållare med fastsittande skadliga rester får endast ske med hänsyn till gällande föreskrifter.

Tips

- Alla uppgifter är ungefärliga och kan variera beroende på inneklimatet i rummet.

Tekniska data


- Baserad på: enkomponents ättikshärdande silikongummi (acetat)
- Kulörer: Finns i flertalet kulörer.
- Skinnbildning efter ca 15 min
- Arbetstemperatur: +5 – +40 °C
- Temperaturbeständighet: i härdat tillstånd -40 °C till +180 °C
- Härdning de första 24 timmarna ca 3 mm
- Torktid: ca 3 mm/dygn
- Övermålningsbar: Nej
- Glättningsvätska: Vatten



SCHÖNOX® ES

- Alla uppgifter gäller normala förhållanden.
- För tätning av gångplattor av natursten och betong rekommenderas SCHÖNOX MES.
- Vulkaniserad massa kan endast avlägsnas mekaniskt.
- Av tekniska skäl kan färgtonen variera något mellan olika förpackningar. Det påverkar dock inte silikongummits kvalitet. För dessa färgtonsvariationer kan ingen garanti lämnas.
- Den sura härdaren gör att vissa metaller (bly, zink, järn) riskerar att korrodera. Se till att rostskyddet är tillräckligt i dessa fall.
- Fungicid-tillsatsen i SCHÖNOX ES förebygger mögelangrepp på tätningmaterialets yta. Hög luftfuktighet, värme, svagt ljus och oregelbunden rengöring ökar riskerna för mögelangrepp. Försäkra dig om att SCHÖNOX ES tål de rengörings- och deinficeringsmedel som används på fogmaterialet.
- En silikonfog kan beroende på sin funktion definieras som servicefog. Viktig information om detta finns i ZDB-informationsbladet "Rörliga fogar i beklädnader och beläggningar av kakel och plattor" (utgåva september 1995).
- SCHÖNOX ES lämpar sig inte för försegling av töffogar i simbassänger.
- Ytor fogade med SCHÖNOX ES kan tvättas med ångtvättaggregat för hushållsbruk (utan att använda borstar) 7 dagar efter fogningen.
- Kraftig förekomst av tobaksrök eller liknande miljöpåverkan kan leda till missfärgning av tätningsmassan.
- Enkomponents silikon är inte lämpligt för limning av stora ytor, såvida inte konstruktionens utformning medger det.

Relevanta rekommendationer, byggnormer och -säkerhetsdatablad skall följas. Allmänt vedertagna regler för byggnation och teknik gäller. Vi garanterar fullgod kvalitet hos våra produkter vid leverans från fabriken. Våra hanteringsrekommendationer bygger på utprovning och praktiska erfarenheter. Dock skall de bara betraktas som allmänna anvisningar och inte som kvalitetsgarantier, eftersom vi inte har något inflytande över förhållandena på byggsplatsen, arbetets utförande eller hanteringen. Denna utgåva av produktdatabladen ersätter alla tidigare utgåvor.



FÖRETAGETS
LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15

Box 11550

163 08 Spånga

T: +46 8 621 79 00

E-post: schonox@se.sika.com

www.schonox.se